C.ETALON
UPS Systems

CHRL 12-250 12V 250 AH





Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
Технология AGM (Absorbent Glass Mat), класс VRLA (Valve-Regulated Lead–Acid)
Расчетный срок службы 12 лет
Система внутренней рекомбинации газа, эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз
Герметизированная, необслуживаемая: не требует долива воды
Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и авто-транспортом
Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р
Оптимизирована для использования как в буферном, так и циклическом режиме, в оборудовании бесперебойного питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Габариты (±3мм) *	Длина, мм	Ширина, мм	Высота без учета клемм, мм	Высота с клеммами, мм
	521	268	220	224
Вес, кг	71.5			
Клеммы **	Резьба под болт М8			
Срок службы в буферном режиме, лет	12			
Число элементов	6			
Рабочее напряжение, В	12			
Номинальная емкость (25°С), Ач	при 10-ч. до 1,8 В/эл, Ач	при 5-ч. до 1,75 В/эл, Ач	при 1-ч. до 1,6 В/эл, Ач	
	250.0	220.0	155.0	
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°С), мОм	3.5			
Максимальный разрядный ток (5с), А	1500			
Саморазряд в месяц (25°С)	< 3% емкости			
Диапазон температуры,°С	при хранении, °С	при разряде, °С	при заряде, °С	
	от -20 до +60	от -20 до +60	от -10 до +60	
Напряжение подзаряда в циклическом режиме:	14,4 - 14,7В, темп. компенсация -30 мВ/°С макс.ток заряда: 75А			
Напряжение подзаряда в буферном режиме:	13,4 - 13,8В, темп. компенсация -20 мВ/°С			


КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА	
Полож. пластина	Диоксид свинца
Отриц. пластина	Свинец
Корпус и крышка	ABS
Клапан предохранительный	Каучук
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота

*





**



C.ETALON
UPS Systems

CHRL 12-250 12V 250 AH

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: А (25°С)


В/эл.	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	737	546	420	251	192	155	91.4	65.8	44.9	25.5	13.5
1.67V	720	533	410	246	189	152	90.8	65.4	44.6	25.4	13.5
1.70V	701	520	395	239	183	148	90.0	65.0	44.3	25.3	13.4
1.75V	668	495	381	233	179	144	88.7	64.5	44.0	25.2	13.3
1.80V	634	469	361	224	172	139	86.4	62.6	42.7	25.0	13.3

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ (25°С)


В/эл.	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	1297	961	769	470	361	294	176	129	88.0	50.7	27.0
1.67V	1264	937	750	461	354	289	175	128	87.6	50.5	27.0
1.70V	1210	902	723	446	344	282	173	127	87.0	50.3	26.8
1.75V	1177	872	698	436	335	273	171	126	85.9	50.2	26.7
1.80V	1115	826	661	420	323	264	167	123	84.0	50.0	26.5

Примечание: приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения трех контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


СРОК СЛУЖБЫ В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ




СРОК СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ



ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЕМКОСТЬ



ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СРОК СЛУЖБЫ



Продукция постоянно совершенствуется, поэтому производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Перед началом использования аккумуляторной батареи внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

группа компаний СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-2 ş ts ls dz ʼ+ ts o fr ʃ c q ? tf ʝ j tc ʝ j lz dz s+ н. 12

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / lz dz ɻ ʝ j dz ʝ tc ⊙ dz ? ⊙ w td z dz ɘ ⊙ н. 16