C.ETALON UPS Systems

CHR 12-26 12V 26 AH




Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
Технология AGM (Absorbent Glass Mat), класс VRLA (Valve-Regulated Lead–Acid)
Расчетный срок службы 8 лет
Система внутренней рекомбинации газа, эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз
Герметизированная, необслуживаемая: не требует долива воды
Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и авто-транспортом
Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р
Оптимизирована для использования как в буферном, так и циклическом режиме, в оборудовании бесперебойного питания


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Габариты (±3мм) *	Длина, мм	Ширина, мм	Высота без учета клемм, мм	Высота с клеммами, мм
	166	175	125	125
Вес, кг	9.0			
Клеммы **	Резьба под болт М5			
Срок службы в буферном режиме, лет	8			
Число элементов	6			
Рабочее напряжение, В	12			
Номинальная емкость (25°С), Ач	при 10-ч. до 1,8 В/эл, Ач	при 5-ч. до 1,75 В/эл, Ач	при 1-ч. до 1,6 В/эл, Ач	
	25.6	23.95	18.0	
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°С), мОм	10.0			
Максимальный разрядный ток (5с), А	360			
Саморазряд в месяц (25°С)	< 3% емкости			
Диапазон температуры,°С	при хранении, °С	при разряде, °С	при заряде, °С	
	от -20 до +60	от -20 до +60	от -10 до +60	
Напряжение подзаряда в циклическом режиме:	14,4 - 14,7В, темп. компенсация -30 мВ/°С макс.ток заряда: 7.8А			
Напряжение подзаряда в буферном режиме:	13,4 - 13,8В, темп. компенсация -20 мВ/°С			

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА	
Полож. пластина	Диоксид свинца
Отриц. пластина	Свинец
Корпус и крышка	ABS
Клапан предохранительный	Каучук
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота

*



**



C.ETALON
UPS Systems

CHR 12-26

12V 26 AH

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: А (25°C)


В/эл.	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	106	67.1	52.4	29.8	22.9	18.0	10.0	7.01	4.88	2.65	1.42
1.67V	103	65.0	51.1	29.2	22.5	17.7	9.97	6.97	4.86	2.64	1.42
1.70V	98.5	62.4	49.2	28.4	21.9	17.3	9.88	6.92	4.82	2.63	1.41
1.75V	94.2	59.7	47.6	27.6	21.2	16.9	9.74	6.87	4.79	2.60	1.40
1.80V	88.9	56.4	45.1	26.6	20.5	16.4	9.49	6.67	4.64	2.56	1.37

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ (25°C)


В/эл.	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	197	126	99.5	56.3	43.3	35.0	19.5	13.7	9.72	5.30	2.85
1.67V	191	122	97.2	55.2	42.5	34.5	19.4	13.6	9.67	5.28	2.83
1.70V	183	117	93.7	53.5	41.1	33.7	19.3	13.5	9.60	5.25	2.82
1.75V	175	112	90.3	52.2	40.1	33.0	19.0	13.4	9.53	5.22	2.80
1.80V	166	106	85.5	50.3	38.9	32.0	18.5	13.1	9.25	5.12	2.75

Примечание: приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения трех контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


СРОК СЛУЖБЫ В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ




СРОК СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ



ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЕМКОСТЬ



ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СРОК СЛУЖБЫ



Продукция постоянно совершенствуется, поэтому производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

Перед началом использования аккумуляторной батареи внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

группа компаний СПЕКТР

info@ups-mag.ru

8-800-500-35-63

Москва: +7 (499) 110-40-74 / 1-2 ş tsdsdz ¬ts ofn ç q? ¬ tf j tc j zdts ç н. 12

Санкт-Петербург: +7 (812) 648-22-74 / ƀzdz ¡ j dƀ t ¢ Cdz Ø м tdzdz ə Ø н. 16